

FICHE TECHNIQUE



TRAVERSE PAYSAGÈRE EN CHÊNE TRAITÉ MARRON

ESSENCE	Chêne – <i>Quercus</i>
PROVENANCE	France
TRAITEMENT	Autoclave Procédé Bethell vide et pression 12 bars
PRODUIT DE TRAITEMENT	Celcure C65 certifié CTBP+

QUALITE « TRAVERSES PAYSAGERES »

Les particularités suivantes peuvent être présentes :

- Admises sans limitations : Gélivures, Roulure, Piqûres, Fentes, Pourriture superficielle, Entre-écorce, Cœur brun, Nœuds pourris, Cœur étoilé.
- Admises avec limitations : Flèche (rive et face) jusqu'à 3 cm, Trous de vers jusqu'à 1/3 de la longueur, Pourriture traversante.

Pour qualité supérieure (QPA, QP1, QP2), nous consulter.



Section (mm)	Longueur (m)	Nombre minimum d'arêtes vives
100 / 200	2 et 2,60	2 à 3
130 / 220	2 et 2,60	3

